

Produktnr: 51289

Alkyd Grund V

Alkydgrunder, vandig



Produktbeskrivelse

Brugsklar, vandfortyndbar alkydgrunder til grunding af ikke alkaliske underlag, samt let smittende flader.

Anvendelsesområde

Velegnet til grunding af gipskartonplader, samt til forankring af sandspartlede flader, tidligere kalkede/limfarvede områder der er nedvaskede, samt til øvrige let smittende flader, uden væsentlig afsmitning.

Ikke alkalibestandig. Må ikke anvendes på alkaliske underlag i fugtige rum.

Behandling

Omrystet grundigt inden brug.
Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt.

Nordsjö Alkyd Grund V påføres til underlaget er mættet, men må ikke danne blank overflade.

Ikke indsuget/overskydende grunder skal aftørres.

TEKNISKE DATA		rev. 0/061107
MBK type	Alkydgrunder, vandig	
Anvendelsesområde	Inde	
Bindemiddelttype	Alkydelmulsion	
Rækkeevne	Ca. 8-12 m ² /liter. Afhænger af underlagets sugsevne	
Fortynding	Vand. Max. 5 %. Skal normalt ikke fortyndes.	
Tørretid v. 23°C/50% RF	16 timer - Afhænger af påført materialeforbrug, temperatur og luffugtighed	
Genhandling/videre behandling	Efter 16 timer	
Påføring	Pensel (bedst med slidt anstryger)	
Underlagets temp.	Min. + 5° C.	
Luftens temp.	Max. + 25° C.	
Luffugtighed RF	40-80 % RF. (65 % RF optimalt)	
Kulør	Grøntonet	
Emballage størrelse	10 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for: Produktnr. 51289

Hvor malerarbejdet strækker sig over forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå eventuel glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved større maleopgaver bør der altid foretages en fuld prøvebehandling til kontrol af bl.a. vedhæftning og forventet udfald m.m., inden malearbejdet påbegyndes.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsbleser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

Produktet må ikke udledes til kloak eller vandløb. Bortskaffelse sker jf. punkt. 13 i sikkerhedsdatablad.