

Vejledende tabel over Kemikaliemodstandsdygtighed

Gælder for

Epolan V Epoxy Gulvmaling

Forklaring	
Ubeskadiget	4
Ubeskadiget, men misfarvet	3
Mindre skade/ringere vedhæftning	2
Kraftig beskadigelse	1

TABEL OVER KEMIKALIEMODSTANDSDYGTIGHED

Acetone	1	Hydraulikolie	4	Rødbeder	3
Ammoniak 10%	4	Isopropylalkohol	3	Salpetersyre 10%	3
Benzin 96 Oktan	4	Kalk	4	Silikoneolie	4
Bremsevæske DOT 4	3	Mineralsk terpentin (17-20% aromater)	4	Svovlsyre 10%	3
Dieselolie	4	Mineralolie	4	Brintperoxid 10%	3
Etanol	2	Mælkesyre 10%	3	Xylen	3
Etylacetat	2	Myresyre 10%	1	Eddikesyre 10%	1
Køler væske (propylenglykol)	4	Natriumhydroxid 10%	4	Eddikesyre 1%	4