

Epolan V Epoxy Gulv

Epoxygulvmaling



Produktbeskrivelse

Slidstærk, opløsningsmiddelfri 2-komponent epoxygulvmaling til gulve af beton eller træ.

Anvendelsesområde

Velegnet til gulve der udsættes for fysiske og kemiske påvirkninger indenfor bolig, handel, lettere industri m.m. Kan ligeledes anvendes på vægge, hvor der stilles store krav til rengørighed og slidstyrke.

Behandling

Omrøres grundigt inden brug (Se blandingsforhold)
Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Ubehandlede betongulve skal være faste, tørre og rene, fri for støv, smuds, fedt, olie og lignende forurenninger. Cementslag, støvbinder og membran-hærdningsmidler skal fjernes, ved f.eks maskinel afslibning. Glatstøbt beton slibes til ensartet ruhed.

Eksisterende maling skal være ren, fri for ovenstående forurenninger, samt være fastsiddende og matslebent.

- Sugende underlag grundes med Epolan V Epoxy Gulv, fortyndet med 10% vand.

- Færdigmaling 1-2 gange med Epolan V Epoxy Gulv, ufertyndet.

For at opnå optimale hærdningsbetingelser bør der være god ventilation og luftskifte, da vandindholdet skal nå at fordampe inden hærdningen indtræder. Ved luftfugtighed over 85% kan overfladen blive mat og skjoldet.

Bemærkning

Pot-life: Max. 2 timer

(brugstid efter sammenblanding af komponent A+B).

Hærdetid ved 15°C.: Mindst 10 timer inden næste stryging.
Vent dog ikke længere end 24 timer, inden næste behandling.
Det færdigmalede gulv kan tages i brug efter ca. 24 timer, og opnår fuld slidstyrke efter 5-7 døgn.

Ved maling af flader, hvor forbruget af Epolan V Epoxy Gulv strækker sig over flere spande eller leverancer, sikres det at hele leverancen er fra samme produktion. Produktionsnummeret (Batch-nr.) er påtrykt emballagen og kontrolleres inden arbejdet påbegyndes.

Epolan V Epoxy Gulv indeholder lavmolekylær epoxyharpiks, der kan fremkalde allergi och eksem. Undgå hudkontakt. Se Sikkerhedsdatablad. Følg regler for sikker bortskaffelse af malingrester.

TEKNISKE DATA		rev. 1/151009
MBK type	Epoxygulvmaling 2-komp., opløsningsmiddelfri	
Anvendelsesområde	Inde	
Bindemiddelttype	Lavmolekylær Epoxyharpiks	
Glans (60° indfaldsvinkel)	Ca. 80 - blank	
Tørstofindhold	Vol %: 53	
Rækkeevne/forbrug	Ca. 8 m ² /kg - 1 stryging giver ca. 60-70µm tør lagtykkelse.	
Blandingsforhold	3 vægtdele komponent A 7 vægtdele komponent B	
Fortynding/grunding	Brugsklar blanding kan fortyndes med 10 % rent vand, ved grunding af sugende underlag.	
Påføring	Pensel, rulle	
Tørretid v. 23°C/50% RF	Ca. 2 timer - Afhænger af påført malinglagtykkelse, temperatur og luftfugtighed	
Overmalbar	Efter 10 timer	
Genbehandling	Inden 24 timer	
Underlagets temp.	Min. + 10° C.	
Luftens temp.	Max. + 25° C.	
Luftfugtighed RF	40-80 % RF (60-65 % optimalt)	
Kulør	Se farvekort	
Emballage størrelse	1-, 4-, 7 liter	
Rengøring af værktøj	Pensel og rullerens/Vand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
Holdbarhed	24 måneder i uåbnet original-emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-5 (Brugsklar blanding)	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for: Produktnr. 56521

Bemærk

Hvor forbruget af dette maleprodukt strækker sig over flere forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.