

Produktnr: 51267

Isoprimer V

Isolerende grundmaling

Produktbeskrivelse

Isoprimer V er en mat, vandfortyndbar isolerende grundmaling, baseret på et specielt hurtigtørrende acrylbindemiddel.

Anvendelsesområde

Isoprimer V kan isolere de fleste misfarvninger fra tusch, blæk, tørre vandskjolder, sod, nikotin, fedt og tjærestoffer, samt andre vandopløselige farvestoffer på lofter, vægge og træværk inde og ude.

Anvendes inden mellem- eller færdigmaling med Isolux V eller Isomat V, som effektiv spærrende behandling. Kan overmales med alle Nordsjø plast/acryl-malingstyper.

Behandling

Omrøres grundigt inden brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for en malebehandling.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Mikrodispers V eller Multigrund V.

Tidligere malede overflader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Maxi 3, grundrens. Blanke overflader matslibes til ensartet ruhed. Limfarve/kalk nedvaskes til smitefri bund. Tidligere kalkede/limfarvede områder, der er nedvaskede, samt øvrige let smittende flader indendørs, grundes med Alkyd Grund V. Blæk fra kuglepen, og tusch fjernes om muligt først med fint slibepapir. Vandskjolder og sod vaskes grundigt med Maxi 3, grundrens.

Underlaget skal herefter være gennemført (anvend fugtmåler) og årsagen til udtrækningen skal være standset, inden behandling med Isoprimer V.

Træværk skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Træværk må maksimalt indeholde max. 18 % fugtindhold, vinduer og døre dog max. 12% ± 3%). Begroninger og lignende fjernes med Antialgin 10. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder og shellakeres. Isoprimer V påføres 1 eller 2 gange afhængig af underlagets karakter, og behovet for spærrende effekt.

Bemærkning

Anbefalet minimum tør lagtykkelse: 65my (2 strygninger).

Isoprimer V er et produkt der i kombination med Isolux V eller Isomat V, gør det muligt at isolere de fleste vanskelige underlag og opnå en ensartet, dækket malebehandling.

Før malearbejdet startes anbefales det at foretage en en fuld prøvebehandling til kontrol af bl.a. vedhæftning, isoleringsevne og forventet udfald m.m., samt for anvisning af antal nødvendige behandlinger.

NB. Isoprimer V må ikke tones/pigmenteres med tonepasta, da det vil nedsætte den isolerende effekt.

| TEKNISKE DATA | | rev. 0/251007 |
|----------------------------|---|---------------|
| MBK type | Acrylplasmellemmaling, spærrende | |
| Anvendelsesområde | Inde-Ude | |
| Bindemiddelttype | Akryldispersion | |
| Glans (60° indfaldsvinkel) | 6 - mat. | |
| Rækkeevne | 7-9 m ² /liter. Afhænger af underlagets sugsevne og påført lagtykkelse | |
| Fortynding | Vand. Af hensyn til isoleringsevnen dog max. 5% | |
| Tørretid v. 23°C/50% RF | Ca. 3-5 timer | |
| Overmalbar/Genbehandling | Efter 5 timer | |
| Påføring | Pensel, rulle, sprøjte | |
| Underlagets temp. | Min. + 5° C. | |
| Luftens temp. | Max. + 25°C. | |
| Luffugtighed RF | 40-80 % RF. (65 % RF optimalt) | |
| Baser/kulører | Hvid | |
| Emballage størrelse | 2,5-, 5 liter | |
| Rengøring af værktøj | Vand/Sæbevand | |
| Opbevaring | Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage. | |
| SIKKERHEDSMÆRKNING | | |
| Sikkerhedsregler (1993) | 00-1 | |
| Brandfareklasse | Ingen | |
| Sundhedsfareklasse | Ingen | |
| Miljøfareklasse | Ingen | |

Værdier angivet i dette datablad gælder for: Produktnr. 51267.

Hvor malerarbejdet strækker sig over forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå eventuel Glans (60° indfaldsvinkel)- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved større maleopgaver bør der altid foretages en en fuld prøvebehandling til kontrol af bl.a. vedhæftning og forventet udfald m.m., inden malearbejdet påbegyndes.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

Produktet må ikke udledes til kloak eller vandløb. Bortskaffelse sker jf. punkt. 13 i sikkerhedsdatablad.