

# Nordsjö Knastlak V

## Isolerende plastlak



### Produktbeskrivelse

Brugsklar, hurtigtørrende plastlak i vandig opløsning. Nordsjö Knastlak V er hvidlig ved påføring men vil optørre til en klar, farveløs lak.

### Anvendelsesområde

Nordsjö Knastlak V anvendes på gran- og fyrretræ til isolering mod harpiks-gennemslag fra knaster og fedt træ. Nordsjö Knastlak V minimerer risikoen for misfarvende gennemslag i den færdige malebehandling.

### Behandling

Omrøres grundigt før og under brug. Træ skal være rent, tørt, fast og bæredygtig for malebehandling. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes/slibes og affedtes med cellulosefortynder eller rensed benzin før behandling.

Nordsjö Knastlak V skal påføres ad 2 gange, ved overstrygning af selve knasten eller det harpiksholdige område. Når det første lag er tørt (efter ca. ½ time), kan det andet lag påføres. Kan viderebehandles efter yderligere ca. ½ times tørretid.

### Bemærkninger

Isoleringsevnen for Nordsjö Knastlak V, er bedst over små knaster og mindst over større knaster, samt over harpikslommer. Knaster og harpikslommer der er aktive (udsvedning) kan ikke isoleres effektivt med Nordsjö Knastlak V.

Påføring af Nordsjö Knastlak V på større flader: Ved behandling/lakering af større flader, kan der på grund af den korte tørretid, opstå synlige overlapninger ved sammenstrygning.

Efter påføring af Nordsjö Knastlak V må filmen ikke gennembrydes ved efterfølgende slibning.

Nordsjö Knastlak V bør ikke fortyndes. Fortynding nedsætter den isolerende effekt.

TEKNISKE DATA		rev. 1/120808
MBK type	-	
Anvendelsesområde	Inde	
Bindemiddeltipe	Copolymer dispersion Vinyl acetat/ special monomer	
Rækkeevne	Ca. 1-3 m <sup>2</sup> /0,33 liter. Afhænger af påført materiale-lagtykkelse	
Fortynding	Vand. Bør ikke fortyndes	
Tørretid v. 23°C/50% RF	Ca. 30 min. - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luffugtighed	
Påføring	Pensel	
Underlagets temp.	Min. + 6° C.	
Luftens temp.	Max. + 25° C.	
Luffugtighed RF	40-60 % RF (optimalt)	
Kulør	Våd: Mælkehvid., Tør: Farveløs	
Emballage størrelse	0,33 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
Holdbarhed	12 mdr i tæt lukket emballage	
<b>SIKKERHEDSMÆRKNING</b>		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for:  
Nordsjö Knastlak - Produktnr. 51565

#### Bemærk

Hvor forbrugt af dette maleprodukt strækker sig over flere forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå eventuel glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.