

Murtex V Murimprægning

Imprægneringsmiddel



Produktbeskrivelse

Murtex V Murimprægning er en vandfortyndbar, koncentreret imprægneringsvæske med Silan/Siloxan som aktiv substans.

Anvendelsesområde

Murtex V Murimprægning anvendes som vandafvisende behandling på mineralske underlag, såsom puds, beton, cementfiberplader og (teglsten der min. er 2 år gamle).

Med sine specielle egenskaber, forhindrer Murtex V Murimprægning effektivt indtrængning af regnvand, kapilært i underlaget, men tillader indefra kommende fugt at diffundere.

Murtex V Murimprægning indgår som vandafvisende grunding inden malebehandling med Murtex V Silikoneemulsion, men kan alene anvendes, som regn og smudsafvisende behandling til ovenstående mineralske underlag, der ikke skal malebehandles.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Underlaget skal være rent, gennemtørt (ensartet hvidtørt), fast, sammenhængende og fri for støbeslam, revner, huller, støv og løse sandkorn. Dårligt bundne eller smittende underlag afrenses grundigt til ren, fast og smittefri bund. Eventuelle begroninger behandles med Antialgin 10. Revner og huller udbedres med f.eks. HusFix, cementspartelmasse.

Blanding

1 del Murtex V Murimprægning koncentrat fortyndes med 9 dele vand. Blandingen påføres vådt i vådt til underlaget er fuldt mættet, eventuelt med tryksprøjte og anstryger, eller anstryger alene.

Tidligere malede overflader: Reparationer og afrensede områder imprægneres med Santex V Murimprægning vådt i vådt, til underlaget er fuldt mættet. Ved meget nedbrudte og stærkt sugende underlag imprægneres hele overfladen.

Nyt puds, beton, cementfiberplader og teglsten (der min. er 2 år gamle) imprægneres med Murtex V Murimprægning vådt i vådt til fuld mætning.

Bemærkning

N.B. Alle overflader der skal behandles med Murtex V Murimprægning skal være intakte, uden huller og revner, da der ellers lokalt, kan ske stor indtrængning af vand.

Færdigblandet opløsning skal anvendes inden 24 timer.

Skal påføres i en stabil tørvejrperiode, og ikke i direkte sol.

TEKNISKE DATA		rev. 1/110309
MBK type	Silikoneimprægneringsmiddel	
Anvendelsesområde	Inde / ude	
Bindemiddelttype	Silan/Siloxan	
Rækkeevne	Ca. 3-4 m ² /liter. Afhænger af underlagets sugsevne	
Fortynding	Rent vand. (Se blanding)	
Tørretid v. 23°C/50% RF	Ca. 1 time - Afhænger af påført mængde, temperatur og luftfugtighed	
Overmalbar	Efter 16 timer	
Påføring	Pensel/Anstryger/tryksprøjte	
Underlagets temp.	Min. + 5° C.	
Luftens temp.	Max. + 25° C.	
Luftfugtighed RF	40-80 % RF. (65 % RF optimalt)	
Emballage størrelse	1 liter (koncentreret)	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	3-3 (koncentreret)	
	1-3 (Brugsklar opløsning)	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for: Produktnr. 50615

Bemærk

Hvor forbruget af dette maleprodukt strækker sig over flere forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.