

Murtex V Hydrogrund

Facadegrunder



Produktbeskrivelse

Murtex V Hydrogrund er et farveløst, vandfortyndbart grundingsmiddel, uden indhold af opløsningsmidler.

Anvendelsesområde

Anvendes til grundning af mineralske facader af puds, beton, porebeton, teglsten, kalciumsilikat- og cementfiberplader, inden færdigmaling med Murtex V Nanotec. Murtex V Hydrogrund sikrer optimal indtrængning og forankring af grov- og finporøse underlag, samt let smittende overflader.

Behandling

Omrøres grundigt før og under brug.
Generelt: Underlaget skal være rent, fri for begroninger, smuds, fedt og lignende forureninger, samt være fast og gennemtørt (ensartet hvidtørt) og bæredygtigt for malebehandling. Overflader må ikke udvise væsentlig afsmitning.
Slamlag, salpeterudslag, formolier, voks- og curingsmidler, fedt, olie eller lignende forureninger må ikke forekomme på puds- og betonoverflader og skal fjernes inden behandling.

Murtex V Hydrogrund påføres 2 gange vådt i vådt til underlaget er mættet, med pensel, rulle eller sprøjte. Afhængig af underlagets beskaffenhed og sugsevne kan Murtex V Hydrogrund fortyndes op til 50 % med rent vand.

Bemærkning

OBS! Må IKKE anvendes når temperatur i luft og underlag er under +5°C.

Teglstensfacader der skal malebehandles, skal være være min. 2 år gamle og opmuret med fyldt fuger i niveau med teglstenoverfladen.

Puds: Nye pudslag skal henstå ubehandlet i ca. 4 uger inden de kan malebehandles.

Produktet må ikke påføres opvarmede flader eller i direkte sol.

TEKNISKE DATA		rev. 2/020809
MBK type	Acryldispersionsgrunder	
Anvendelsesområde	Inde/ude	
Bindemiddelttype	Acrylcopolymerdispersion	
Vægtfylde	1.01 kg/l	
Rækkeevne/forbrug	Ca. 6-10 m ² /liter. Forbrug: Ca. 100-290 ml/m ²	
Fortynding	Vand. Max. 50 % eller med Murtex V Nanotec. Max 50 %.	
Tørretid v. 23°C/50% RF	Ca. 1 time - Afhænger af påført mængde, temperatur og luftfugtighed.	
Overmalbar	Efter 6-8 timer	
Påføring	Pensel, rulle, airless sprøjte	
Underlagets temp.	Min. + 5° C.	
Luftens temp.	Max. + 25° C.	
Luftfugtighed RF	40-80 % RF (60-65 % optimalt)	
Kulør	Farveløs	
Emballage størrelse	5-, 10 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-3	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for: Produktnr. 5074593

Bemærk

Hvor forbruget af dette maleprodukt strækker sig over flere forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå eventuel glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsbleser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.