

Murtex V Olieemulsionsmaling

Olieemulsionsmaling



Produktbeskrivelse

Murtex V Olieemulsionsmaling er en vandfortyndbar, diffusionsåben facademaling, der fremstår med kalkmat udseende.

Murtex V Olieemulsionsmaling giver en meget vejrbestandig overflade, der lukker af for slagregn.

Anvendelsesområde

Murtex V Olieemulsionsmaling anvendes på puds, beton, porebeton, cementfiberplader og teglsten, samt på tidligere malede og kalkede facader.

Murtex V Olieemulsionsmaling er velegnet, som et mere holdbart alternativ til kalk og kan anvendes uden tilbundsgående afrensning. Underlaget må dog ikke være stærkt smittende.

Behandling

Omrøres grundigt før og under brug.

Underlaget skal være rent og gennemtørt (ensartet hvidtørt), fast og sammenhængende, fri for begroninger, samt være bæredygtigt for en malebehandling.

Ubehandlet puds, beton, porebeton, cementfiberplader og teglsten grundes med Mikrodispers V.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilmudsede flader vaskes med Maxi 3, grundrens. Begroninger behandles med Antialgin 10 og afrenses. Blanke flader matslibes. Løstsiddende og tykke kalklag afrenses til fast bund.

Let smittende og moderate, sugende flader grundes med Murtex V Olieemulsion fortyndet efter bundens sugsevne (Max10% med vand).

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks. HusFix, cementspartelmasse.

Grundning på alkaliske reparationer udføres med Mikrodispers V. Herefter pletning med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Murtex V Olieemulsionsmaling.

Bemærkning

Teglsten der skal malebehandles, skal være være min. 2 år gamle og opmuret med fyldt fuger i niveau med teglstensoverfladen.

Udendørs malearbejde: Produktet må ikke påføres opvarmede flader eller i direkte sol.

Må ikke anvendes indendørs

TEKNISKE DATA		rev. 1/200809
MBK type	Olieemulsionsmaling	
Anvendelsesområde	Ude	
Bindemiddeltpe	Acryl/Alkyd Emulsion (plastalkyd)	
Glans (60° indfaldsvinkel)	3 - helmat	
Rækkeevne	Ca. 6-10 m ² /liter. Afhænger af påført materiale-lagtykkelse	
Fortynding	Vand. Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	Ca. 1-2 timer - Afhænger af påført malinglagtykkelse, temperatur og luftfugtighed	
Overmalbar/genbehandling	Efter 8 timer	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Underlagets temp.	Min. + 5° C.	
Luftens temp.	Max. + 25° C.	
Luftfugtighed RF	40-85 % RF. (50 % RF optimalt)	
Kulør/baser	Hvid, W0, W2, E, Y1, BY27, Skagensgul, Fanørød, Bornholmsrød, Sort	
Emballage størrelse	2,5-, 10 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-3	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for: Produktnr. 51272

Bemærk

Hvor forbruget af dette maleprodukt strækker sig over flere forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.