

Murtex V Pansorflex Tyndfilm

Betonbeskyttelse

Produktbeskrivelse

Karbonatiseringsbremsende acrylplastmaling med diffusionsåben, robust og vejrbestandig overflade.

Anvendelsesområde

Murtex V Pansorflex Tyndfilm anvendes specielt til facader af beton, hvor der ønskes en karbonatiseringsbremsende effekt. Er ligeledes velegnet til maling af andre facadetyper af puds, porebeton, teglsten og cementfiberplader.

Bemærkninger

Karbonatiseringsbremsende effekt:

$Z(\text{CO}_2)$ -værdi = 3.400 GPa.s. kvm./kg ved ca. 165 μm tør film svarende til 1,6 meter beton.

Vanddampdiffusionsmodstand:

$Z(\text{H}_2\text{O})$ Værdi = 1 GPa·s·m²/kg ved 150 μm .

TEKNISKE DATA		rev. 1/080910
MBK type	Acrylplastfacademaling	
Anvendelsesområde	Ude	
Bindemiddelttype	Acryldispersion	
Glans (60° indfaldsvinkel)	6 - mat	
Vægtfylde	1.44 kg/l	
Tørstofindhold	Vægt %: 64,5 Vol %: 49,6	
Rækkeevne/forbrug	Ca. 2-4 m ² /liter i alt ved 2 gange påføring.	
Fortynding	Vand. Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	Ca. 2-4 timer - Afhænger af påført malinglagtykkelse, temperatur og luftfugtighed	
Påføring	Pensel, rulle, airless sprøjte	
Underlagets temp.	Min. + 5° C.	
Luftens temp.	Max. + 25° C.	
Luftfugtighed RF	40-85 % RF. (50 % RF optimalt)	
Kulør	Std. hvid. Specielle kulører kan leveres efter opgave.	
Emballage størrelse	10 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for: Produktnr. 51266

Hvor malerarbejdet strækker sig over forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå eventuel glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved større maleopgaver bør der altid foretages en fuld prøvebehandling til kontrol af bl.a. vedhæftning og forventet udfald m.m., inden malearbejdet påbegyndes.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

Produktet må ikke udledes til kloak eller vandløb. Bortskaffelse sker jf. punkt. 13 i sikkerhedsdatabladet.