

Produktnr: 51293

Nordsjö Tagmaling

Plastalkyd



Produktbeskrivelse

Robust, diffusionsåben plastalkyd-tagmaling med halvmat og vejrbestandig overflade. Tagmaling er tilsat mug- og skimmelhindrende midler.

Anvendelsesområde

Anvendes på faste, stærke, velafrensede samt smittefrie Eternittagplader og Eternitskifer (fiberarmerede cementplader), cement- og betontagsten opsat efter gældende forskrifter.

Behandling

Omrøres grundigt inden brug.

Inden malebehandling skal overfladen være ren og tør (ensartet hvidtør) fri for begroninger, samt være fast og bæredygtig.

Afrensning af asbestholdige tagplader skal udføres med godkendt type rensemetode jævnfør Arbejdstilsynets vejledning.

- Afrensning med specielt miljø godkendt renseudstyr
- Reparation af revner og fejl - eventuelt udskiftning af meget skadede tagplader.

- 1 x sprøjtning med tagmaling fortyndet med ca. 10% vand
- 1 x sprøjtning med tagmaling uforyndet

Bemærkning

Minimumstemp. skal være højere end + 5° C. - hele døgnet. Den relative luftfugtighed må ikke være over 80% under arbejdsindsats udførelse og i malingens optøringsperiode.

Malearbejdet udføres i stabil tørvejrperiode. Hvis dug sætter sig i den halvtørre malingfilm, kan udseendet skæmmes. Produktet må ikke påføres opvarmede flader og i direkte sol.

Nordsjö Tagmaling kan leveres i en rationel 100 liters storemballage til påføring med sprøjetanlæg. (standardkulører: Sort, antrasitgrå, mokka, svenskrød, teglrød)

TEKNISKE DATA		rev. 0/180208
MBK type	Plastalkydmaling, halvmat.	
Anvendelsesområde	Ude	
Bindemiddeltpe	Plastalkydemulsion	
Glans (60° indfaldsvinkel)	20- halvmat	
Tørstofindhold	Vægt %: 64,5 Vol %: 49,6	
Vandampdiffusionsmodstand	Z(H ₂ O)-værdi: Ca. 2./PAM-værdi: 4-5.	
Rækkeevne	Ca. 10 m ² /liter. Afhænger af påført materiale-lagtykkelse	
Fortynding	Vand. Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	Ca. 2 timer - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed	
Overmalbar/genbehandling	Efter 8 timer	
Påføring	Pensel, rulle eller airless sprøjte	
Underlagets temp.	Min. + 5° C.	
Luftens temp.	Max. + 25°C.	
Luftfugtighed RF	40-80 % RF (60-65 % optimalt)	
Kulør	Sort, antrasitgrå, mokka, svenskrød, teglrød	
Emballage størrelse	10 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for: Produktnr. 51293

Må ikke anvendes indendørs

Hvor malerarbejdet strækker sig over forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå eventuel glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved større maleopgaver bør der altid foretages en fuld prøvebehandling til kontrol af bl.a. vedhæftning og forventet udfald m.m., inden malearbejdet påbegyndes.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

Produktet må ikke udledes til kloak eller vandløb. Bortskaffelse sker jf. punkt. 13 i sikkerhedsdatablad.