

# Pansor 25

## Væg- og facademaling

### Produktbeskrivelse

Diffusionsåben halvmat acrylplastmaling, der giver en robust overflade med stor slidstyrke og vejrbestandighed. Yder god beskyttelse og tæthed mod slagregn.

### Anvendelsesområde

Overfladebehandling af lofter, vægge og mineralske facader af puds, beton, teglsten, kalciumsilikat- og cementfiberplader, samt på tidligere malede flader, inde og ude.

### Behandling

Omrøres grundigt før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og gennemført (ensartet hvidtørt).

Indendørs: Ubehandlet puds, beton, letbeton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Mikrodispers V el. Multigrund V.

Udendørs: Ubehandlet puds, beton, cementfiberplader og teglsten grundes med Mikrodispers V el. Murtex V Murimprægnering.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Pansor 25.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Maxi 3, grundrens. Blanke flader matslibes. Limfarve/kalk nedvaskes til smittefri bund. Sugende, ikke alkaliske, underlag med uvæsentlig afsmitning grundes med Alkyd Grund V (indendørs).

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks. Spartel Grov, - Medium, - Fin eller Kombi Spartel, indendørs. Udendørs anvendes Hus-Fix, cementspartelmasse.

Reparationer pletgrundes med Mikrodispers V, Multigrund V eller Alkyd Grund V. Herefter pletning med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Pansor 25.

### Bemærkning

Teglsten der skal malebehandles, skal være være min. 2 år gamle og opmuret med fyldt fuge i niveau med teglstensoverfladen.

Udendørs malearbejde: Produktet må ikke påføres opvarmede flader eller i direkte sol.



TEKNISKE DATA		rev. 0/141007
MBK type	Acrylplastmaling	
Anvendelsesområde	Inde / Ude	
Bindemiddelttype	Acrylcopolymer dispersion	
Glans (60° indfaldsvinkel)	25 - halvmat	
Tørstofindhold	Vægt %: 49. Vol %: 36,1	
Rækkeevne	8 - 10 m <sup>2</sup> /liter. Afhænger af underlagets sugsevne og påført malinglagtykkelse	
Fortynding	Vand. Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	1-2 timer	
Overmalbar/Genbehandling	Efter 8 timer	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Underlagets temp.	Min. + 5° C.	
Luftens temp.	Max. + 25° C.	
Luffugtighed RF	40-80 % RF. (65 % RF optimalt)	
Baser/kulører	Hvid, Råhvid, Lys råhvid, W0, W2, E, Y11	
Emballage størrelse	2,5-, 5-, 10 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
<b>SIKKERHEDSMÆRKNING</b>		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for:

Produkt nr. 51217. For andre kulører (baser) kan værdierne variere.

### Bemærk

Hvor forbrugt af dette maleprodukt strækker sig over flere forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå eventuel glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.