

Produktnr: 51284

# Pansor M/S 10

## Mug- og skimmelhindrende vægmaling

### Produktbeskrivelse

Mug- og skimmelhindrende acrylplastmaling med halvmat, robust og let rengørlig overflade.

### Anvendelsesområde

Velegnet til overfladebehandling af lofter og vægge i lokaler med risiko for mug- og skimmelangreb.

### Behandling

Omrøres grundigt inden brug.  
Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for en malebehandling.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Mikrodispers V eller Multigrund V.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Pansor 10 M/S.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsudsede flader vaskes med Maxi 3, grundrens. Blanke flader matslibes. Limfarve/kalk nedvaskes til smittefri bund. Sugende, ikke alkaliske, underlag med uvæsentlig afsmitning grundes med Alkyd Grund V.

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks. Spartel Grov, - Medium, - Fin eller Kombi EU Spartel. Større huller og revner udfyldes med Hus-fix, cementspartelmasse.

Reparationer pletgrundes med Mikrodispers V, Multigrund V eller Alkyd Grund V. Herefter pletning med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Pansor 10 M/S.

### Bemærkning

Begroninger som mug- og skimmel indikerer tilstedeværelse af fugt. Det bør altid tilstræbes at finde og udbedre årsagen og herved forhindre udvikling af fugtskader. Årsagen kunne f.eks. være manglende eller utilstrækkelig luftventilation.

TEKNISKE DATA		rev. 0/151007
MBK type	Acrylplastmaling, skimmelhindrende	
Anvendelsesområde	Inde	
Bindemiddelttype	Acrylcopolymer dispersion	
Glans (60° indfaldsvinkel)	10 - halvmat	
Tørstofindhold	Vægt %: 49,6. Vol %: 36	
Rækkeevne	8-10 m <sup>2</sup> /liter. Afhænger af underlagets sugsevne og påført lagtykkelse	
Fortynding	Vand. Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	2 timer	
Overmalbar/Genbehandling	Efter 8 timer	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Underlagets temp.	Min. + 5° C. Max. + 25° C.	
Luftens temp.		
Luftfugtighed RF	40-80 % RF. (65 % RF optimalt)	
Baser/kulører	Hvid	
Emballage størrelse	10 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for:

Produktnr. 51284. For andre kulører (baser) kan værdierne variere.

Hvor malerarbejdet strækker sig over forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå eventuel glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved større maleopgaver bør der altid foretages en fuld prøvebehandling til kontrol af bl.a. vedhæftning og forventet udfald m.m., inden malerarbejdet påbegyndes.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

Produktet må ikke udledes til kloak eller vandløb. Bortskaffelse sker jf. punkt. 13 i sikkerhedsdatablad.