

Ready V 40

Acrylplastemalje



Produktbeskrivelse

Halvblank, vandfortyndbar acrylplastemalje. Ready V 40 giver med sine ekstra gode påføringsegenskaber og sammenflydning en fyldig, glat og slidstærk overfladefinish, uden gulningstendens.

Anvendelsesområde

Malebehandling af træværk som f.eks. karme, lister, døre og vinduer, samt på rustbeskyttet jern/stål og forzinket stål.

Behandling

Omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlet træ, indendørs

Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med cellulosefortynder og isoleres med Knastlak V.

Grundmaling 1 gang med Hæftegrund V
Færdigmaling 2 gange Ready V 40.

Tidligere malede flader, indendørs

Tilsmudsede flader vaskes med Maxi 3, grundrens. Løstsiddende malinglag fjernes. Blanke flader matslibes. Spartling med Acryls-partel. Bart træ og spartlede områder grundes/pletgrundes med Hæftegrund V. Tidligere malede overflader mellemmales med Hæftegrund V og færdigmales 2 gange med Ready V 40.

Ubehandlet træ, udendørs

Ubehandlet træ grundes med Tinova V Imprægneringsolie. Grundmaling med Tinova V Trægrund. Færdigmaling 2 gange Ready V 40.

Tidligere malede flader, udendørs

Tilsmudsede flader vaskes med Maxi 3, grundrens. Begroninger behandles med Antialgin 10 og afrenses. Løstsiddende malinglag fjernes. Blanke flader matslibes. Bart træ og endetræ grundes med Tinova V Imprægneringsolie. Herefter kan der med fordel mellemmales med Tinova V Trægrund (alternativ behandling). Færdigmaling 2 gange Ready V 40.

Jern/stål afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Rent jern/stål affedtes med cellulosefortynder.

Rensemethode: Stål afrenses ved sandblæsning til forbehandlingsgrad SA 2 1/2 eller ved skrabning/stålbørstning til forbehandlingsgrad St 2. (ISO 8501-1).

Der grundmales normalt 2-3 gange med Pansarol V Grund eller Pansarol Bexur Grund.

Færdigmaling minimum 2 gange Ready V 40.

Ready V 40 må kun anvendes som færdigmaling i korrosionskategori C1-C2 (indendørs).

TEKNISKE DATA		rev. 1/081208
MBK type	Acrylplastemalje	
Anvendelsesområde	Inde / Ude	
Bindemiddeltpe	Acryldispersion	
Glans (60° indfaldsvinkel)	40 - halvblank	
Rækkeevne	Ca. 8 m ² /liter. Afhænger af påført lagtykkelse og underlagets sugsevne.	
Fortynding	Vand. Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	Ca. 2 timer. - Afhænger af påført malinglagtykkelse, temperatur og luftfugtighed	
Overmalbar/genbehandling	Efter 12 timer	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Underlagets temp.	Min. + 8° C.	
Luftens temp.	Max. + 25° C.	
Luftfugtighed RF	40-80 % RF (60-65 % optimalt)	
Baser/Kulører	W0, W2, Y11, Y16, R14, E, Sort, Hvid, Lys åhvid, råhvid	
Emballage størrelse	1-, 2,5 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for: Produktnr. 37213

Bemærk

Hvor forbrugt af dette maleprodukt strækker sig over flere forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå eventuel glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.