

Spærhvid V

Alkydloftmaling



Produktbeskrivelse

Vandfortyndbar, spærende alkydloftmaling med fyldig, helmat og refleksfri overflade, der tåler aftøring.

Anvendelsesområde

Spærhvid V anvendes på nye lofter af puds og beton, gipskartonplader, samt på tidligere malede lofter.

Spærhvid V kan isolere moderate gennemslag fra tørre vandskjolder, misfarvninger fra nikotin, sod og lignende vandopløselige farvestoffer, efter grundig nedvaskning og tørring.

Behandling

Omrøres grundigt før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Mikrodispers V eller Multigrund V.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Spærhvid V.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilmudsede flader vaskes med Maxi 3, grundrens. Blanke flader matslibes. Limfarve/kalk nedvaskes til smittefri bund. Sugende, ikke alkaliske, underlag med uvæsentlig afsmitning grundes med Alkyd Grund V.

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks. Spartel Grov, - Medium, - Fin eller Kombi EU Spartel. Større huller og revner udfyldes med Hus-fix, cementspartelmasse.

Reparationer pletgrundes med Mikrodispers V, Multigrund V eller Alkyd Grund V. Herefter pletning med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Spærhvid V.

Eventuelle kraftige skjolder vaskes grundigt med Maxi 3 og eftervaskes med rent vand. Dernæst pletmales (isoleres) de gennemtørrede skjolder med Isoprimer V 1-2 gange. Der afsluttes med 1-2 gange Spærhvid V.

Bemærkning

Der kan forekomme overflader der er så kraftigt misfarvede, at man er nødsaget til at anvende Spærhvid, alkydloftmaling. Alternativt kan der prøves med Isomat V, isolerende loft- og vægmaling.

TEKNISKE DATA		rev. 1/090309
MBK type	Alkydloftmaling, vandig, spærende	
Anvendelsesområde	Inde	
Bindemiddelttype	Alkydemulsion	
Glans (60° indfaldsvinkel)	3 - helmat	
Tørstofindhold	Vægt %: xx. Vol %: xx	
Rækkeevne	6-8 m ² /liter. Afhænger af underlagets sugsevne og påført malinglagtykkelse	
Fortynding	Vand. Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	4 timer	
Overmalbar/Genbehandling	Efter 16 timer	
Vaskbarhed EN13300	Klasse 2	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Underlagets temp.	Min. + 5° C.	
Luftens temp.	Max. + 25° C.	
Luffugtighed RF	40-80 % RF. (65 % RF optimalt)	
Baser/kulører	Hvid	
Emballage størrelse	10 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for:

Produkt nr. 51285. For andre kulører (baser) kan værdierne variere.

Bemærk

Hvor forbruget af dette maleprodukt strækker sig over flere forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.