

BINDOPLAST 20

VÆGMALING



Produktbeskrivelse

Bindoplast 20 er en lugtsvag, vandfortyndbar plastvægmaling der giver en halvmat, slidstærk og vaskbar overflade, der tåler rengøring og aftøring. Bindoplast 20 har høj dækksevne, gode påføringssegenskaber og stænker minimalt.

Anvendelsesområde

Til overfladebehandling af puds, beton, letbeton, gipskartonplader, samt tidligere malede overflader indendørs. Velegnet til behandling i tørre rum, fx. trafikerede gangarealer, kontor- og mødelokaler, køkkener, skoler, børnehaver, sygehuse, industri, o.lign.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Mikrodispers V eller Grund+.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Bindoplast 20.

Tidligere malede overflader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Maxi 3 Grundrens. Blanke flader matslibes til ensartet ruhed. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalkbund nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Nordsjö Binder.

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks. Spartel Grov, - Medium, - Fin eller Kombi EU Spartel. Større huller og revner udfyldes med Hus-fix, cementspartelmasse.

Reparationer pletgrundes med Mikrodispers V eller Grund+. Efter grundning pletmales reparationer med Bindoplast 20, fortyndet med 10 % med vand.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Bindoplast 20.

Miljømærkning



Bindoplast 20 er miljømærket med EU Blomsten og Svanen. Produktet opfylder miljøkravene for: Svanen, Licens Nr. 396-003 EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001 For mere information se: www.ecolabel.dk

| TEKNISKE DATA | | rev. 01.09.2011 |
|--|---|-----------------|
| MBK type | Plastvægmaling | |
| Anvendelsesområde | Inde | |
| Bindemiddeltipe | Copolymer dispersion | |
| Glansgrad | 20 - halvmat | |
| Tørstofindhold | Vægt %: 54. Vol %: 40 | |
| Vaskbarhed - EN 13300 | Klasse 2 | |
| Rækkeevne | 6-8 m ² /liter. Afhænger af underlagets sugsevne og påført malinglagtykkelse | |
| Fortyndingsmiddel | Vand. Max. 10 % | |
| Tørretid v. 23°C/50% RF | 1 time | |
| Overmalbar | Efter 2 timer | |
| Påføring | Pensel, rulle, sprøjte | |
| Baser/kulører | Hvid t/toning, W2, E | |
| Emballage størrelse | 2,5-, 5-, 10 liter | |
| Rengøring af værktøj | Vand/Sæbevand | |
| Opbevaring | Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i original emballage | |
| SIKKERHEDSMÆRKNING | | |
| Sikkerhedsregler (1993) | 00-1 | |
| Brandfareklasse | Ingen | |
| Sundhedsfareklasse | Ingen | |
| Miljøfareklasse | Ingen | |
| SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. | | |
| VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 2 g/l VOC. | | |