

INOVA XTRAMATT

VÆGMALING



Produktbeskrivelse

Inova Xtramatt er en lugtsvag, vandfortyndbar plastvægmaling, der efter opføring giver en smuk, helmat overflade.

Inova Xtramatt er særdeles fyldig, har en høj dækkeevne, gode påføringssegenskaber, samt stænker minimalt.

Overfladen er slidstærk og mere modstandsdygtig end tilsvarende matte vægmaling. Tåler normal rengøring og aftørring.

Anvendelsesområde

Til overfladebehandling af puds, beton, letbeton, gipskartonplader, samt tidligere malede overflader indendørs. Velegnet til behandling i tørre rum, fx. kontorer, korridorer og opholdsrum.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlet puds og beton skal være fast, sammenhængende og genemtørt (ensartet hvidtørt).

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Mikrodispers V eller Grund+.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Inova Xtramatt.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag.

Vask af tilsmudsede flader foretages med Maxi 3 Grundrens. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalkbund nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Nordsjø Binder.

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks Spartel Grov, - Medium, - Fin eller Kombi EU Spartel.

Større huller og revner udfyldes med Hus-fix, cementspartelmasse.

Reparationer pletgrundes med Mikrodispers V eller Grund+.

Herefter pletning med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Inova Xtramatt.

Miljømærkning



Inova Xtramatt er miljømærket med EU Blomsten og Svanen.

Produktet opfylder miljøkravene for:

Svanen, Licens Nr. 396-003

EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001

For mere information se: www.ecolabel.dk

TEKNISKE DATA		rev. 01.09.2011
MBK type	Plastvægmaling	
Anvendelsesområde	Inde	
Bindemiddeltipe	Copolymerlatex	
Glansgrad	4 - helmat	
Vaskbarhed - EN 13300	Klasse 1	
Vægtfylde	1.45 kg/l	
Tørstofindhold	Vægt %: 59,4. Vol %: 41,6	
Rækkeevne	6-8 m ² /liter. Afhænger af underlagets sugsevne og påført malinglagtykkelse	
Fortyndingsmiddel	Vand. Fortynding Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	Ca. 1 time	
Overmalbar/Genbehandling	Efter 2 timer	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Baser/kulører	Hvid t/toning, W0, W2, E	
Emballage størrelse	2,5-, 10 Liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i original emballage	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	
<p>SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.</p>		
<p>VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 2 g/l VOC.</p>		